

Общее описание физико-технических параметров и применения шнуровой плетеной арамидной продукции

Шнуры высокопрочные технические диаметром 2, 3, 4 мм изготавливаются из нити арамидной технической номинальной линейной плотности 29,4 текс, 58,8 текс, 100 текс и применяются в качестве грузонесущих элементов, парашютных строп, для изготовления рыболовных снастей, снаряжения альпинистов.

Артикул	Линейная плотность не более, кТекс	Разрывная нагрузка не менее, кН	Площадь сечения, мм2	Диаметр, мм
ШВТ-2	1	0,9	0,69	2
ШВТ-3	2	2	1,38	3
ШВТ-4	4	3,5	2,76	4

Шнуры арамидные высокопрочные плетеные, тонкие тексы











